

# **MASK 51**

**Ürün Tanımı** : Birçok kimyasala ve atmosferik etkenlere dayanıklıdır.korozyon direnci yüksektir.

**Uygulama Yüzeyi** : .Metal,Aluminyum ,Cam, Çelik ,Plastic,Düz Yüzeyler

**Uygulama Şekli** : 2 components

## **Teknik Özellikleri**

**Yoğunluk** : 1.5 kg/L  
**Parlama Noktası** : >21°C  
**Vol.% Katı** : 55%.

**Economy** : Ca. 8 m<sup>2</sup>/L/60 µm.

**Görünüm** : Matt.

**Ekipman Temizlik** : Nitro Selülozik tiner ile temizlik yapılmalıdır.

**Renk:** : Gri (004), Beyaz (001) ve Bej (002).

**Uygulama Süresi** : Katlar arasında 5-10 dakika beklenmelidir.

**Son Kullanım** : 2 yıl ambalaj ömrü vardır.

**Spray Kat Sayısı** :1-3

**Film Kalınlığı** :60 – 180 µm

**Kuruma** : 20°C: 3 – 4 saat her kat.  
: 60°C: 20 – 30 dak.. her kat.

Nemli zeminlerde 20°C de 20 dakika sonra uygulama yapılabilir.

	<b><u>Meme Çapı(mm)</u></b>	<b><u>Uygulama Basıncı (bar)</u></b>
Yerçekimi	1.4 – 1.8	3.5 – 4.5
Emiş	1.6 – 1.8	3.5 – 4.5
HVLP/LVLP	1.4 – 1.8	

